

# Polietileno de Alta Densidad RPRØ67 LOØ

La resina RPRØ67 LOØ es una resina de polietileno de alta densidad con 100% de Reciclado Post-Consumo (PCR) PEAD que cuenta con la certificación de contenido de reciclado SCS global (Número de certificado: SCS-RC-08763). Se suministra en forma de pellet verde.

Esta resina pasa por un proceso de alta tecnología que disminuye su olor.

## Proceso:

Extrusión

## Propiedades de control:

Índice de fluidez (190 °C, 2.16 kg)

Densidad

Método	Unidades	Valores
ASTM D 1238	g/10 min	0.58
ASTM D 1505	g/cm <sup>3</sup>	0.961

## Propiedades típicas<sup>1</sup>:

Esfuerzo en el punto de cedencia

Esfuerzo en el punto de rotura

Deformación en el punto de cedencia

Deformación en el punto de rotura

Módulo de elasticidad (secante 1%)

Módulo de flexión (secante 1%)

ESCR (100% Igepal)<sup>2</sup>

Resistencia al Impacto IZOD<sup>3</sup>

Método	Unidades	Valores
ASTM D 638	MPa	25
ASTM D 638	MPa	16
ASTM D 638	%	7
ASTM D 638	%	231
ASTM D 638	MPa	1048
ASTM D 790	MPa	1136
ASTM D 1693	h	10
ASTM D 256/A	J/m	54

<sup>1</sup> Las propiedades mecánicas fueron medidas a partir de especímenes preparados de acuerdo con la norma ASTM D 4703 Método C.

<sup>2</sup> Condición B.

<sup>3</sup> Temperatura de prueba a 23°C.

## Observaciones finales:

1. Leer la hoja de datos de seguridad antes de su uso.
2. La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos en nuestros laboratorios y no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía, solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad constituyen la garantía del producto.
3. En algunas aplicaciones, Braskem IDESA ha desarrollado resinas a medida para cumplir requisitos específicos.
4. En caso de dudas sobre el uso o para discutir otras aplicaciones, contactar al área de servicios técnicos Braskem IDESA [serviciostecnicos@braskem.com](mailto:serviciostecnicos@braskem.com)
5. Los valores que constan en este documento pueden cambiar sin previa comunicación de Braskem IDESA.
6. Braskem IDESA no recomienda el uso de este producto para la fabricación de envases, piezas o cualquier otro tipo de producto usado para almacenar o estar en contacto con soluciones parenterales, o con el interior del cuerpo humano.
7. El contenido de esta ficha técnica cancela la emitida previamente sobre este producto.
8. Para obtener información sobre el BPA, consulte la hoja de información regulatoria (RIS).
9. Para obtener información relacionada al contacto con alimentos, incluyendo el cumplimiento de la administración de alimentos y fármacos de los E.E.U.U. (FDA), consulte la hoja de información regulatoria (RIS) disponible en [www.braskemidesa.com](http://www.braskemidesa.com).
10. Para obtener más información sobre datos regulatorios y de seguridad comuníquese con Braskem Idesa en [product.safety@braskem.com](mailto:product.safety@braskem.com).